

FICHE TECHNIQUE GEOTEXTILE

GEOTEXTILE NON-TISSE TYPE **S 41**

Version fiche	4	Date	01 août 2011
Distributeur	CASSART SPECIAL PRODUCTS S.A. B-1600 SINT-PIETERS-LEEUEW		
Producteur	TENCATE GEOSYNTHETICS NETHERLANDS B.V.	Nr. d'identification	609
Unité de production	TENCATE GEOSYNTHETICS FRANCE (BEZONS)	Nr. d'identification	609-29
Dénomination produit	GEOTEXTILE NON-TISSE	Type Composition	S 41 Type Polymère : P.P.

PROPRIETES

<i>Caractéristiques</i>	<i>Norme</i>	<i>Unité</i>	<i>Valeur Nominale</i>	<i>Tolérance</i>
Masse surfacique	NBN EN ISO 9864	g/m ²	155	±16,0
Résistance à la traction : Sens Production (MD)	NBN EN ISO 10319	kN/m	12,00	-1,56
Résistance à la traction : Sens Travers (CMD)	NBN EN ISO 10319	kN/m	12,00	-1,56
Déformation à l'effort de traction maximale : Sens Production (MD) Sens Travers (CMD)	NBN EN ISO 10319	%	80,0	±16,4
		%	70,0	±14,1
Poinçonnement statique (CBR)	NBN EN ISO 12236	KN	1,75	-0,35
Résistance à la perforation (dynamique)	NBN EN ISO 13433	mm	25	+7
Ouverture de filtration (O90)	NBN EN ISO 12956	µm	100	±30
Débit (H2O)	NBN EN ISO 11058	l/m ² .s	100	-30
Epaisseur	NBN EN ISO 9863-1	mm	1,6	±0,4

NORMES

APPLICATION

NBN EN 13252	Systèmes de drainage

AGREMENT

	<i>Producteur Distributeur</i>	<i>BENOR</i>	<i>Cachet BENOR</i>
Nom M.-C. CLOUWAERT	Cassart Special Products s.a.		
Date 01-08-2011			
Signature			

La validité de cette fiche technique doit être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu).