

Enduit de lissage coloré EasyClay

Utilisation du produit	L'enduit de lissage coloré EasyClay® est un enduit écologique destiné à surfacer les parois réalisées avec les plaques de la marque Fermacell®. Il est optimisé pour l'utilisation sur des supports non absorbants et permet de réaliser des surfaces lisses colorées.
Composition	L'enduit de lissage coloré EasyClay® est composé d'argile, de sable, de fibres naturelles, de pigments et de cellulose. Le produit ne contient pas de composés organiques volatiles. Lors de sa fabrication, et lors de l'analyse en laboratoire, le produit peut être en contact avec des composés organiques volatiles. Teneur en C.O.V. < 1 g/l.
Support	Le support Fermacell® doit être préparé selon les prescriptions du fabricant, jusqu'à l'application de l'enduit de joint sur les jointures et les défoncements, notamment dus à la présence des vis et des agrafes. Le support doit être parfaitement plan.
Conditionnement et stockage.	L'enduit de lissage coloré EasyClay® se présente en poudre dans des seaux en plastique de 8 kg. A l'état sec, le produit peut se garder 24 mois au sec et dans son emballage d'origine.
Données techniques	Densité en vrac $\rho = 1,0 \text{ kg/l}$ - pH = 7,0 à 8,0.
Rendement	1,4 kg de produit sec /m ² et par mm d'épaisseur.
Mise en œuvre	<ol style="list-style-type: none">1. Préparation des surfaces à enduire selon les règles du fabricant de plaque.2. Verser $\pm 1 \text{ kg}$ de poudre EasyClay® pour 0,4 litre d'eau propre.3. Avec un malaxeur électrique, mélanger durant minimum 5 minutes jusqu'à obtention d'un mélange lisse sans grumeaux.4. Laisser reposer minimum 30 minutes.5. Malaxer minimum 2 minutes avant son application au mur.6. Appliquer sur le support à l'aide d'une plâtrasse en couche d'épaisseur régulière.7. Quand l'enduit devient mat et non brillant, non adhérent à la pression du doigt, passer la taloche-éponge légèrement humide puis lisser l'enduit à l'aide d'une taloche en acier inoxydable ou en plexyglass. L'épaisseur minimale de l'enduit est de 0,5 mm et l'épaisseur maximale est de 3 mm. Le temps d'ouverture est de ± 60 minutes à 20°C avant lissage pour 3 mm d'épaisseur. La température minimale d'application est de 5°C.
Etapas ultérieures	L'enduit de lissage coloré EasyClay® est un produit de finition coloré et n'est pas destiné à être recouvert ultérieurement. Il est possible toutefois de le traiter en le recouvrant d'une deuxième couche d'une autre couleur, d'enduits à base d'argile de faible épaisseur avec éventuellement un primaire d'accrochage, ou d'une peinture naturelle ... Des essais préalables doivent toujours être réalisés pour valider un choix. La responsabilité du fabricant ne peut pas être engagée sur ce point.



Version N°2 du 13 mars 2016 valable jusqu'à édition d'une nouvelle version.

L'enduit de lissage coloré EasyClay® est le fruit d'une collaboration entre Comptoir des Argiles et Argibat, produit fabriqué en Belgique.



Comptoir des Argiles SCRL
rue de la Station, 5A
5640 Biesmerée
www.comptoirdesargiles.be
info@comptoirdesargiles.be



ARGIBAT S.A.
rue des Artisans, 10
5150 Floreffe
www.argibat.com
info@argibat.com