



Caractéristiques techniques :

| Propriété | Valeur |
|------------------------------|---|
| Support | papier kraft avec armature en non-tissé |
| Papier transfert | papier siliconé |
| Résistance à la température | à long terme de -40 °C à +90 °C |
| Température de mise en œuvre | à partir de -10 °C |
| Couleur | bleu clair |
| Stockage | dans un endroit frais et sec |

Domaine d'utilisation :

UNI TAPE convient au collage fiable et durablement étanche à l'air des chevauchements de frein-vapeurs et membranes d'étanchéité à l'air ainsi que de leurs raccords à l'intérieur. Ce ruban adhésif convient aussi au collage des joints bord à bord de panneaux dérivés du bois. Les collages sont conformes aux exigences des normes SIA 180 et DIN 4108-7.

Conditionnement :

| Réf. | EAN | Longueur | Largeur | UE | UE/palette |
|-------|---------------|----------|---------|----|------------|
| 10655 | 4026639016539 | 30 m | 6 cm | 10 | 48 |
| 10687 | 4026639016546 | 30 m | 6 cm | 20 | UE pro * |
| 10110 | 4026639016331 | 30 m | 4 cm | 14 | 56 |

* UE pro non disponible en quantité fractionnée !

Supports :

Avant le collage, il convient de nettoyer les supports à l'aide d'une brosse ou de les essuyer à l'aide d'un chiffon. Le collage n'est pas possible sur les supports recouverts d'une fine couche de glace. Les matériaux à coller ne doivent pas être recouverts de substances anti-adhésives (p. ex. graisse ou silicone). Ils doivent être suffisamment solides. Une adhérence durable s'obtient sur toutes les membranes intérieures pro clima (frein-vapeurs, membranes d'étanchéité à l'air et films pare-poussière) ainsi que les films PE, PA, PP et aluminium pour la réalisation de l'étanchéité à l'air. Les collages et raccords peuvent se faire sur le bois raboté et verni, les matières synthétiques rigides, les métaux (p. ex. conduits, fenêtres, etc.) et les panneaux dérivés du bois rigides (panneaux d'agglomérés, OSB, contreplaqués). Les meilleurs résultats en termes de protection de la construction s'obtiennent sur des supports d'excellente qualité. A l'utilisateur de vérifier lui-même l'adéquation du support. Le cas échéant, il est recommandé d'effectuer des essais de collage. Utiliser UNI TAPE 4 cm exclusivement pour le collage sur des supports rigides (p. ex. en cas de pose longitudinale sur les chevrons).

Particularités :

- ✓ Facile à déchirer à la main
- ✓ Grand pouvoir adhésif initial
- ✓ Ruban adhésif résistant à l'eau
- ✓ Faible niveau d'émissions

Les faits exposés ci-dessous font référence à l'état actuel de la recherche et de l'expérience pratique. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications quant aux constructions conseillées et la mise en œuvre, ainsi que le développement ultérieur et les changements au niveau de la qualité des produits qui en découlent. Nous vous informons volontiers sur l'état actuel des connaissances techniques au moment de la pose.

Informations complémentaires sur la mise en œuvre et les détails de construction dans les recommandations de planification et de réalisation pro clima. Le service d'assistance technique en ligne pro clima répond à vos questions au :

FR tél. 0811 850 149
BE tél. : +32 (0) 15 62 19 35
CH tél. : +41 (0) 52 543 05 50

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
tél: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21
email: info@proclima.com
www.proclima.com

