

Tradical® PF 80 Teinté

Chaux aérienne formulée pour enduire et jointoyer. 6 teintes.

Définition

Tradical® PF 80 Teinté est une chaux destinée, après mélange avec des agrégats (sable) et gâché à l'eau à réaliser les enduits de finition en 1 passe et rejointoiement.

Identification

Tradical® PF 80 Teinté est une chaux aérienne extrêmement pure et naturelle, de classe FL A 2 conforme à la norme NF EN 459, pour une application manuelle ou machine.

Domaine d'emploi

Tradical® PF 80 Teinté s'applique en extérieur ou en intérieur sur corps d'enduit Tradical®.

Supports admissibles

Tradical® Bâtir + sable	Tradical® PZ + sable
Tradical® PF 70 + sable	Tradical® PF 55 + sable
Tradical® PF 80 M + Sable	Tradical® PF 80 M + Chanvribat®

Préparation des supports

- Propres, sains, dépoussiérés, réalisés conformément au DTU 26.1
- Mouiller le support à refus la veille, réhumidifier le cas échéant et laisser réessuyer.

Préparation de l'enduit

Mélanger au sable suivant les proportions indiquées dans le tableau dosage et les brochures Tradical®, puis malaxer 3 à 5 mn à consistance par adjonction d'eau propre. N'ajouter aucun additif.

Mise en œuvre



- Appliquer le mortier de Tradical® PF 80 Teinté manuellement, au pot à projeter ou à la machine à enduire entre 6 et 20 mm suivant la granulométrie du sable utilisée.
- Dresser, resserrer et talocher avant de lui donner l'aspect esthétique recherché.

Machine à enduire : réglage suivant notice fabricant

Tradical® PF 80 Teinté intègre

Maçonner/Enduire à la chaux
- Tradical® Bâtir
- Tradical® PF 80
- Tradical® PZ



Béton Chanvre Tradical®
- Tradical® PF 70
- Tradical® PF 80 M
- Chanvribat®

Dosages Litres de sable	Pour 1 sac de Tradical® PF 80 Teinté	
	Sable 0/2	Sable 0/4
	75 à 85 litres	90 à 100 litres
	-	60 à 75 litres

Consommation Nombre de sacs	Pour 10 m² de Finition de Tradical® PF 80 Teinté			
	avec Sable 0/2		avec Sable 0/4	
	ép. 6 mm à ép. 10 mm		ép. 12 mm à ép. 20 mm	
	0,7 à 0,8 sac	1,2 à 1,3 sacs	1,2 à 1,3 sacs	2 à 2,2 sacs
	-	-	1,6 à 2 sacs	2,6 à 3,3 sacs

Tradical® PF 80 Teinté

Chaux aérienne formulée pour enduire et jointoyer. 6 teintes.

Rendement Nombre de m² réalisables	Pour 1 sac de Tradical® PF 80 Teinté			
	avec Sable 0/2		avec Sable 0/4	
	ép. 6 mm à	ép. 10 mm	ép. 12 mm à	ép. 20 mm
	12,5 à 14,2 m²	7,5 à 8,5 m²	7,5 à 8,3 m²	4,5 à 5 m²
	-	-	5 à 6,2 m²	3 à 3,7 m²

Coloration

Tradical® PF 80 Teinté existe

- en 6 teintes standard référencées : Ton Jaune Clair, Ton Jaune, Ton Saumoné, Grège Ombré, Grège Rosé, Grège Orangé
- en coloration à la demande pour des chantiers spécifiques. Pour cette option, les couleurs sont obtenues à partir de pigments naturels ou pigments minéraux en fonction de la saturation de la teinte à contretyper.

Echantillonnage

Dans tous les cas, procéder à un échantillonnage, sur corps d'enduit Tradical®, pour validation de la teinte.

Important

- Veiller à approvisionner le sable nécessaire au chantier, en une seule fois.
- Les surfaces doivent être enduites d'un seul tenant, sans reprise.
- Utiliser une seule et même référence de lot de fabrication de Tradical® PF 80 Teinté par chantier

Conditions atmosphériques

Température à respecter de +8° à +30°C, protéger du soleil, du vent et de la pluie battante.

Qualifications

Les intervenants utilisant Tradical® PF 80 Teinté doivent être qualifiés et posséder des connaissances confirmées dans le domaine des enduits ou avoir suivi la formation BCB module ENDUIT CHAUX SABLE

Documents de référence

- Brochures et fiches techniques Tradical®
- DTU concernés

Conditionnement et stockage

En sac d'origine (20 kg) et stocké à l'abri, la chaux Tradical® PF 80 Teinté peut être conservé 12 mois.

Contrôle

Il s'effectue dans le cadre des conditions normatives définies dans la NF EN 459.

Garantie

- RC fabricant, contrat SMABTP N°043-088L
- Biennodécennale, dans le cadre de la PIB de l'entreprise

Tradical® PF 80 Teinté intègre

Maçonner/Enduire à la chaux
-Tradical® Bâtir
-Tradical® PF 80
-Tradical® PZ

Béton Chanvre Tradical®
-Tradical® PF 70
-Tradical® PF 80 M
-Chanvribat®