

# Tradical® Finilys

Micro-enduit chaux aérienne pour finitions intérieures  
80 teintes

Caractéristiques de Tradical® Finilys poudre	
Densité	< 0,68 +/- 0,05 kg/dm <sup>3</sup>
Granulométrie	0 à 0,7 mm

Caractéristiques de Tradical® Finilys enduit durci	
Qualité de l'air	A+
Certification	Eurofins n°G15613A



\*Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Tradical® Finilys intègre :

**Tradical® Chaux Intérieur :**

- Tradical® Décor
- Tradical® Finilys
- Tradical® Lait de Chaux
- Tradical® Premium
- Tradical® Pont d'Adhérence
- Tradical® Régulateur de Porosité

## Définition

Micro-enduit destiné aux finitions décoratives d'intérieur de textures très fines, en 1 ou 2 passes.

Il bénéficie du système de coloration Tradical® Premium.

## Identification

Tradical® Finilys est un micro-enduit de chaux aérienne prêt à gâcher pour une application manuelle.

## Domaine d'emploi

Tradical® Finilys est destiné à des applications en intérieur.

## → SUPPORTS ADMISSIBLES

Tradical® Décor uniquement.

## → PRÉPARATION

### Préparation des supports

Tradical® Finilys s'applique "à frais" sur Tradical® Décor impérativement plan, surfacé, égrainé.

### Préparation du produit

- Décompacter la poudre à sec (rouler le fût avant ouverture)
- Malaxer la poudre à sec à vitesse lente pendant 1 à 2 mn
- Verser 6 à 6,5 litres d'eau propre au fût de Tradical® Finilys
- Malaxer à vitesse lente de manière à obtenir un mélange ferme
- Laisser reposer 10 à 15 mn
- Compléter avec 1/4 à 1/2 litre d'eau, en fonction du confort de travail recherché
- Remalaxer à vitesse lente afin d'obtenir un mélange homogène
- N'ajouter aucun additif

## Outils

Malaxeur, Doseur, Lisseuse inox, Truelles de stucateur, d'arête et de cueillie.

## → MISE EN OEUVRE

- Application manuelle
- Tradical® Finilys se pose "à frais" entre 8 h et 48 h après la réalisation de Tradical® Décor raffermi
- Humidifier le support Tradical® Décor si nécessaire, et laisser ressuyer avant application de Tradical® Finilys, suivant la FINITION ENDUIT ou FINITION ENDUIT FERRÉ :

### FINITION ENDUIT

En 1 passe.

Appliquer et gérer la pose de Tradical® Finilys en fonction de l'esthétique recherchée. Exemples d'aspects :

- "Brut de pose" à l'avancement
- "Surface tendue" obtenue par lissage léger de la surface...

# Tradical® Finilys

Micro-enduit chaux aérienne pour finitions intérieures  
80 teintes

## Mise en oeuvre (suite)

### FINITION ENDUIT FERRÉ

En 2 passes.

- Appliquer la 1ère passe de Tradical® Finilys d'**épaisseur constante**. Laisser ressuyer, puis serrer légèrement la surface à la lisseuse
- Appliquer la 2ème passe de Tradical® Finilys immédiatement après raffermissement de la passe précédente. **FERRER LÉGÈREMENT** après avoir laissé ressuyer. Répéter cette opération 2 à 3 fois jusqu'à obtention d'une brillance satinée

## Consommation

Dosage	Rendement au m <sup>2</sup>	Rendement au fût de 10 kg	ép moyenne
FINITION ENDUIT	0,4 à 0,6 kg	16 à 24 m <sup>2</sup>	0,5 mm
FINITION ENDUIT FERRÉ	0,9 à 1,2 kg	8 à 12 m <sup>2</sup>	1 mm

## Coloration

Ajouter les doses de Tradical® Premium Classique ou Intense selon la brochure Tradical® Premium, 80 teintes réalisables.

## Echantillonnage

Dosage	Tradical® Finilys	Tradical® Premium	Eau	
			Ajout	complément
Chantier	1 fût de 10 kg	1 à 4 pots	6 l	+ 300 à 650 ml
Échantillon équivalent	500 gr ou 750 ml	1 à 4 x 25 ml	300 ml	+ 15 à 30 ml

## IMPORTANT

- Gâcher la quantité de produit nécessaire par surface à couvrir d'un seul tenant
- Respecter les épaisseurs indiquées
- Ouvrage fini, maintenir la température d'ambiance durant 3 à 4 jours

## Conditions atmosphériques

Appliquer à des températures comprises entre +8°C et +30°C.

## → GÉNÉRALITÉS

### Qualifications professionnelles

Les intervenants utilisant Tradical® Finilys doivent être qualifiés et posséder des connaissances confirmées dans le domaine des enduits intérieurs ou avoir suivi la formation BCB module CHAUX INTÉRIEUR.

### Documents de référence

- Brochures et fiches techniques Tradical®
- DTU concernés

### Conditionnement et stockage

Tradical® Finilys est conditionné en fût de 10 kg et se conserve 1 an à l'abri de l'humidité.

### Contrôle

Il s'effectue dans le cadre des conditions normatives de la NF EN 459.

### Garantie

- RC fabricant, contrat SMABTP N°043-088L
- Biennodécennale, dans le cadre de la PIB de l'entreprise

Tradical® Finilys intègre :

#### Tradical® Chaux Intérieur :

- Tradical® Décor
- Tradical® Finilys
- Tradical® Lait de Chaux
- Tradical® Premium
- Tradical® Pont d'Adhérence
- Tradical® Régulateur de Porosité