



URSA 22

Rouleaux de laine minérale revêtu sur une face d'un papier Kraft Alu

VALEURS R & CONDITIONNEMENTS

Valeur R m ² K/W	Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Rouleaux/ colis	m ² / colis	Colis/ palette	m ² / palette	Dispo	Code SAP
1,50	60	12.000	1.200	1	14,40	18	259,20	D	2075174
3,00	120	6.000	1.200	1	7,20	18	129,60	S	2075181
3,75	150	5.000	1.200	1	6,00	18	108,00	S	2075180
4,50	180	4.500	1.200	1	5,40	18	97,20	D	2135357
5,00	200	4.500	1.200	1	5,40	18	97,20	D	2135358

S=stock (produits toujours en stock) · D=délai nous consulter · NS = Minimum de commande, délai nous consulter

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques obligatoires · Conductivité thermique déclarée (λ_D) · Classement feu (EUROCLASSE) · Tolérance d'épaisseur	0,040 W/m.K B-s1d0 T1
Caractéristiques spécifiques · Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	1 m².h.Pa/mg
Autres caractéristiques · Masse volumique indicative (kg/m ³)	12 ≤ p < 14

- CE : Produit certifié conforme à la norme européenne EN 13162
- Code de désignation : MW-EN 13162-T1-DS(TH)-Z1



AVANTAGES

- ✓ À la pose : gain de temps
- ✓ À l'usage : isolation parfaite garantie par l'homogénéité du matelas

APPLICATIONS

- ✓ Combles perdus