

## Pro Foam Flexible NBS Combibox

### Produit

Set de: 10 Pro Foam Flexible NBS + 1 pistolet NBS Compact + 1 PUR Cleaner NBS  
Pro Foam Flexible est spécifiquement développée pour: Menuiserie en PVC et ALU : absorbe parfaitement le mouvement de ces matériaux.

Pour des huisseries et pré-cadres pour portes et fenêtres dans le domaine de construction étanche à l'air.

Isolation acoustique et thermique.

Isoler, calfeutrer et reboucher dans tous les domaines de construction (remplissage et calfeutrage de cavités, des joints, ...).

Raccordement d'isolation de toiture.

Application à basse température



### Volumes

set

### Propriétés

Low Gun Expansion : post-expansion minimale

Elasticité permanente maximale: suit les vibrations et les mouvements plus longtemps de sorte que la mousse ne se déchire pas et que les ponts thermiques soient évités

Pliable jusqu'à 50%, ne se déchire pas

Valeur d'isolation exceptionnelle

Isolation acoustique jusqu'à 60dB

Applicable jusqu'à -10°C

Pression et rétrécissement limités

Duravalve™: entreposable jusqu'à 24 mois même horizontalement ; rendement reste maximal pendant toute sa durée de vie

60% plus rapide grâce au dosage précis et durcissement rapide

Une excellente stabilité dimensionnelle et structure cellulaire

Très haute force d'adhérence sur la plupart des matériaux de construction

Inoffensif pour la couche d'ozone, neutre pour l'effet de serre

Peut être repeint ou enduit de plâtre de finition

Résistant à l'eau et à la plupart des produits chimiques

Applicable à l'intérieur & à l'extérieur

Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l'état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L'application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.



Rendement: 1L = 36L\*

Valeur d'isolation: R = 1,45m<sup>2</sup>.K/W\*\*

Découpable: 25 min\*

Durcissement complet: ± 45 min

Temp. ambiante: -10°C jusqu'à +30°C

Temp. de la bombe: +5°C jusqu'à +25°C

\* Testé selon FEICA

\*\* A une épaisseur de 5cm

### Destination

Rectavit Pro Foam Flexible peut être appliquée sur la plupart des matériaux de construction : pierre, béton, bois, maçonnerie, métal, matière synthétique comme PVC dur, polystyrène, mousse PU, polyester.

Spécifique pour isoler et étanchéifier des portes et des fenêtres en PVC et ALU. Pour la fixation des lattes de creux, pour le remplissage des creux, joints et ouvertures dans et autour des murs et des portes, comme câbles et conduites, pour le jointoyage, pour étanchéifier des joints entre matériaux légèrement déformants, pour étanchéifier des toitures, ...

### Restriction

Ne pas appliquer sur PE, PP ou Téflon® (PTFE/PFA/FEP).

### Préparation

Le support doit être propre, exempt de poussière et de graisse. Il n'est pas nécessaire que le support soit complètement sec. Dans les creux, sur des supports très poreux ou avec une humidité relative basse (HR < 40%), il est conseillé d'humidifier les supports.

Protéger bien les alentours comme les sols, les seuils de fenêtre, avec du plastic ou du papier.

Il est conseillé de faire un test d'adhérence sur des supports peu courants.

Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l'état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L'application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.



### Application

Avec la valve vers le bas, secouer énergiquement pendant 30s. Enlever le capuchon et visser la bombe sur le pistolet NBS. Ouvrir le robinet et faire sortir la mousse, toujours avec la bombe à l'envers. Remplir les joints à 2/3, la post-expansion remplira le reste. Secouer la bombe régulièrement pendant l'utilisation.

Pour remplir des joints larges ou des creux profonds, appliquer plusieurs couches de Rectavit Pro Foam Flexible en humidifiant légèrement entre les couches.

Après emploi, laisser la bombe sur le pistolet, mais la stocker verticalement.

### Données techniques: le produit

Base	Pré-polymère de polyuréthane
Système de durcissement	Polymérisation avec l'humidité ambiante
Couleur(s)	Beige/Jaune
Emballage(s)	Aérosol : 750 ml
Stockage	Se conserve au moins 18 mois dans son emballage d'origine fermé dans un endroit sec et tempéré, entre +5°C et +25°C. Stocker le produit en position debout.

Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l'état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L'application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.



### Données techniques: le traitement

Outillage	Pistolet NBS
Dilution	Prêt à l'emploi
Rendement*	Jusqu'à 27 l/bombe, en fonction de la couche, de la température et de l'HR
Temps de séchage : Pelliculisation*	Après 6–10 min, en fonction de la température et de l'HR
Temps de séchage : Hors poussières*	Après 20–25 min, en fonction de la température et de l'HR
Temps de séchage : Sécable*	Après 60 min, en fonction de la couche, de la température et de l'HR
Temps de séchage : Complet*	1–2 h, en fonction de la couche, de la température et de l'HR
Température d'application	Min. -10°C, max. +30°C La température de la bombe doit être entre +5°C et +25°C ; si nécessaire, la chauffer dans un seau avec de l'eau tiède ou la refroidir sous de l'eau froide.
Nettoyage	Avec Rectavit Pur Cleaner pour produit frais ; après durcissement uniquement mécaniquement. Des traces de produit durci peuvent être enlevées éventuellement avec Rectavit Pur Removeur.
Réparation	Rectavit Pro Foam Flexible NBS

### Données techniques: le joint

Tenue au feu	B2
Recouvrable	Oui
Structure cellulaire	70–80% cellules ouvertes
Conductibilité thermique (DIN52612)	Ca. 34,5 mW/m.K
Reprise élastique	Déformation rémanente après compression: 6%. Compressée à 50%. Pendant 22h et 1 jour de repos
Plage de température	De -40°C à +90°C
Classification	Isolation acoustique (EN ISO 717-1): $R_{st,w(c;ctr)} = 60 (-1;-4)$ dB Coefficient de pénétration par la vapeur (DIN en ISO 12572): $\mu = 20$ Coefficient de pénétration par l'air (DIN 18542): $a < 0,1 \text{ m}^3/[\text{h.m.}(\text{daPa})^{2/3}]$ Absorption d'eau: 1% volume

\* Ces valeurs peuvent varier selon les conditions ambiantes comme température, humidité relative, support, la quantité utilisée.

Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l'état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L'application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.



### Sécurité

Contient : polyméthylène polyphénylisocyanate. Extrêmement inflammable. Nocif par inhalation. Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. Peut entraîner une sensibilité par inhalation et contact avec la peau.

Porter des gants de protection adéquats et des lunettes de sécurité. Prévoir assez de ventilation. Ne jamais travailler près d'une flamme ou d'une source d'étincelles.

Consulter l'étiquette ou la fiche des données de sécurité pour plus d'information.

### Remarque(s)

-

Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l'état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L'application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.

