

Bouwelven 5 - B-2280 Grobb en don k - Belgique Tél : + 32 14 2307 07 - Fax: + 32 14 2307 77 info@soprerma.be - www.soprerma.be



BETF-124/301-11-fr annule et remplace BETF-09-02/7.12-fr

## **ECOFLEX 4 AF**

FICHE TECHNIQUE

De	esc	rip	tio	n	
A	pli	ica	tior	1	

La membrane est composée de bitume SBS et d' une armature en polyester composite. La surface est autoprotégée par des paillettes d'ardoise. Le galon est revêtu d'un film thermofusible. La sous-face est recouverte d'un film thermofusible.

La membrane est appliquée comme monocouche ou comme couche de finition dans les revêtements d'étanchéité multicouches.

4	Composition										

Armature	polyester composite			
Poids armature (g/m²)	140			
Finition surface	paillettes d'ardoise			
Couleur	noir naturel			
Finition sous-face	film			
Bitume de surfaçage	bitume élastomère			

## Caractéristiques

Epaisseur (mm)	MDV	4
Résistance à la traction: L (N/5cm) (EN 12311-1)	MDV	650
Résistance à la traction: T (N/5cm) (EN 12311-1)	MDV	450
Allongement à la rupture: L (%) (EN 12311-1)	MDV	35
Allongement à la rupture: T (%) (EN 12311-1)	MDV	35
Retrait libre (%) (EN 1107-1)	MLV	0,3
Résistance à la déchirure au clous: L (N) (EN 12310-1)	MLV	125
Résistance à la déchirure au clous: T (N) (EN 12310-1)	MLV	125
Pliage à froid (℃) (EN 1109)	MLV	-15
Point de ramollissement (°C) (EN 1110)	MLV	100
Réaction au feu (EN 13501-1)		PND

MDV = valeur moyenne

MLV = valeur minimale

PND = Performance non determiné

SOPREMA nv se réserve, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.



Bouwelven 5 - B - 2280 Grobben donk - Belgique Tél: + 32 14 2307 07 - Fax: + 32 14 23 07 77 info@soprema.be - www.soprema.be

### **FICHE TECHNIQUE**

( (

BETF-124/301-11-fr annule et remplace BETF-09-02/7.12-fr

Ľ	Emballage									

Dimensions du rouleau (m)	8 x 1
Poids du rouleau (kg)	43
Nombre de rouleaux par palette	25

# Mode d'application

Soudé en plein inclusif les gallon

### **Agréments**

0749-CPD-BC2-310-0300-0123-01

Année : 2004 Norme : EN 13707

# **Indications** particulières

#### Hygiène, santé et environnement :

La feuille ne contient pas de composant apportant un danger. Elle répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement. Pour toute information complémentaire, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

#### Contrôle de qualité :

**SOPREMA** attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance de la qualité suivant **EN ISO 9001:2008** et **EN ISO 14001:2004.** 



ISO 9001

Marnix DERKS
Directeur Technique

SOPREMA nv se réserve, en fonction de l'év