

FICHE TECHNIQUE



Bouwelven 5 - B - 2280 Grobben donk - Belgique Tél : + 32 14 2307 07 - Fax: + 32 14 23 07 77 info@soprema.be - www.soprema.be BETF-120/301-11-fr annule et remplace BETF-10-11/9.6.2-fr

SOPRAGUM GARDEN 4 AF C1*

Description Application

La membrane est composée de bitume modifié APP et d' une armature polyester composite. La masse bitumineuse contient des agents antiracines. La surface est auto-protégée par des paillettes d'ardoise. La sous-face est recouverte d'un film thermofusible.

La membrane est appliquée comme couche de finition dans les revêtements d'étanchéité multicouches des toitures végétalisées.

| Composition | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| Armature | polyester composite | | | | |
|-----------------------|----------------------|--|--|--|--|
| Poids armature (g/m²) | 220 | | | | |
| Finition surface | paillettes d'ardoise | | | | |
| Couleur | noir naturel | | | | |
| Finition sous-face | film | | | | |
| Bitume de surfaçage | bitume plastomère | | | | |

Caractéristiques

| Epaisseur (mm) | MDV | 4 |
|--|-----|-----|
| Résistance à la traction: L (N/5cm) (EN 12311-1) | MDV | 800 |
| Résistance à la traction: T (N/5cm) (EN 12311-1) | MDV | 700 |
| Allongement à la rupture: L (%) (EN 12311-1) | MDV | 35 |
| Allongement à la rupture: T (%) (EN 12311-1) | MDV | 35 |
| Retrait libre (%) (EN 1107-1) | MLV | 0,3 |
| Résistance à la déchirure au clous: L (N) (EN 12310-1) | MLV | 150 |
| Résistance à la déchirure au clous: T (N) (EN 12310-1) | MLV | 150 |
| Pliage à froid (℃) (EN 1109) | MLV | -15 |
| Point de ramollissement (℃) (EN 1110) | MLV | 140 |
| Réaction au feu (EN 13501-1) | | PND |
| Reaction au ieu (EN 13501-1) | | PND |

MDV = valeur moyenne

MLV = valeur minimale

PND = Performance non determiné

SOPREMA nv se réserve, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.



Bouwelven 5 - B - 2280 Grobben donk - Belgique Tél : + 32 14 2307 07 - Fax: + 32 14 2307 77 info@soprema.be - www.soprema.be

FICHE TECHNIQUE

((

BETF-120/301-11-fr annule et remplace BETF-10-11/9.6.2-fr

| Emballage | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Dimensions du rouleau (m) | 8 x 1 |
|--------------------------------|-------|
| Poids du rouleau (kg) | 42 |
| Nombre de rouleaux par palette | 25 |

Mode d'application

Soudé en plein inclusif les gallons.

Agréments

0749-CPD-BC2-310-0300-0123-01

Année : 2004 Norme : EN 13707

ATG n° 2814

Répond à la résistance anti-racine conformément à EN 13948.

Indications particulières

Hygiène, santé et environnement :

La feuille ne contient pas de composant apportant un danger. Elle répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement. Pour toute information complémentaire, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Contrôle de qualité :

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance de la qualité suivant **EN ISO 9001:2008** et **EN ISO 14001:2004.**



ISO 9001 ISO 14001

Marnix DERKS
Directeur Technique

SOPREMA nv se réserve, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.