

ANTIROCK 4 TF C1

Description

Membrane composée de bitume élastomère et d'une armature polyester composite.
Est utilisée comme monocouche sous béton bitumineux ou asphalte coulé dans les revêtements d'étanchéité pour ouvrages du génie civil et parkings.
La face supérieure est recouverte de talc/sable et le galon est revêtu d'un film thermofusible.
La face inférieure est revêtue d'un film thermofusible.

Composition

	ANTIROCK 4 TF C1
Armature	polyester composite
Masse armature (g/m ²)	170
Finition face supérieure	talc/sable
Finition face inférieure	film thermofusible
Masse de revêtement	bitume élastomère

Emballage

	ANTIROCK 4 TF C1
Dimensions du rouleau (m)	10 x 1
Masse du rouleau (kg)	53
Nombre de rouleaux par palette	23

Caractéristiques

		ANTIROCK 4 TF C1
Epaisseur (mm) (EN 1849-1)	MDV	4,3
Résistance à la traction L (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	850
Résistance à la traction T (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	650
Allongement à la force maximale de traction L (%) (EN 12311-1)	MDV	45
Allongement à la force maximale de traction T (%) (EN 12311-1)	MDV	45
Souplesse à basse température (°C) (EN 1109)	MLV	-20
Résistance au fluage à température élevée (°C) (EN 1110)	MLV	110
Stabilité dimensionnelle (%) (EN 1107-1)	MLV	0,3
Adhérence avec une finition de béton bitumineux (N/mm ²) (EN 13596)	MLV	0,6
Résistance au cisaillement avec une finition de béton bitumineux (N/mm ²) (EN 13653)	MLV	0,2
Compatibilité par vieillissement thermique avec une finition de béton bitumineux (%) (EN 14691)	MLV	100
Adhérence avec une finition d'asphalte coulé (N/mm ²) (EN 13596)	MLV	0,7
Résistance au cisaillement avec une finition d'asphalte coulé (N/mm ²) (EN 13653)	MLV	0,2
Compatibilité par vieillissement thermique avec une finition d'asphalte coulé (%) (EN 14691)	MLV	100

MDV = valeur déclarée par le fabricant / MLV = valeur limite annoncée par le fabricant / NPD = performance non déterminé

SOPREMA NV se réserve, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.

Mode d'application

Exclusivement par soudure au chalumeau. L'enduit d'imprégnation à froid devra être réalisé avec Aquadere TP ou Elastocol 500 TP. Une attention particulière des équipes de pose est attirée sur le soin particulier à apporter à la soudure à satisfaire à la norme de valeur adhérence au béton.

Agréments



No.: **0749-CPR-BC2-381-0300-0001-01**
Année: **2014**
Norme: **EN 14695**

ATG 2988 (B)
BVB 56657 (SE)

Indications particulières

Hygiène, santé et environnement:

La feuille ne contient pas de composant apportant un danger. Elle répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement.
Pour toute information complémentaire, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Management Qualité et Environnement:

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits et l'environnement. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance Qualité et Environnement suivant **EN ISO 9001** et **EN ISO 14001**.



Marnix DERKS
Directeur Technique

SOPREMA NV se réserve, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.