

AQUADERE

Description

Enduit d'imprégnation à froid sans solvants à base de bitume en phase aqueuse.

Imprégnation pour assurer la bonne adhérence à des supports (béton, métal ou bois) avant la mise en oeuvre des membranes d'étanchéité bitumineuses soudée ou collée.

Convient également sur des anciennes étanchéités bitumineuses avec une finition à base de paillettes d'ardoises ou de granulés minéraux.

Caractéristiques

	AQUADERE
Composition	bitume à phase aqueuse
Temps de séchage *	5 min. - 3 h
Consommation (l/m ²)	0,20 - 0,35
Température d'application (°C)	min. +5

* dépendant des conditions (température, humidité relative, épaisseur de la couche, ...)

Emballage & stockage

Bidon de 5 et 25 l

12 mois dans l'emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri du gel et protéger du soleil à une température entre +5 °C et +35 °C.

Mode d'application

Bien homogénéiser le produit avant utilisation.

Application avec une brosse, rouleau ou raclette sur un support sec et propre.

Laisser sécher complètement avant l'application de la membrane.

Voir étiquette pour plus d'informations.

Nettoyage des outils:

- produit frais: eau
- produit sec: White Spirit

FICHE TECHNIQUE

BETF-MISFR0130.a/FR
annule et remplace
BETF195/282-14/FR

Indications particulières

Hygiène, santé et environnement:

Pour toute information, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Management Qualité, Environnement et Sécurité:

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, l'environnement et la sécurité.

C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance Qualité, Environnement et Sécurité suivant **EN ISO 9001** et **ISO 14001**.



Marnix DERKS
Directeur technique
Grobbendonk, 4/04/2018