

# MAT CHANTIER

Révisée le : 25 Janvier 2017

## DEFINITION :

Peinture de finition mate à base de liants végétaux naturels pour les plafonds et les murs des pièces sèches. Composition : eau (A), dioxyde de titane (B), carbonate de calcium (A), huile de colza 1<sup>ERE</sup> pression à froid (A), type de kaolin (A), huile de soja modifiée (B), résinate de zinc (B), soude (A), conservateur isothiazolinone (C), épaississant à base d'éther de cellulose (B).

\* (A) Ingrédient naturel, (B) Ingrédient d'origine naturel transformée, (C), Ingrédient issue de synthèse pétrochimique. 97.00 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle (87.00%) ou naturels (10.00 %).

CONDITIONNEMENTS : 10L.

ATOUT DU PRODUIT : Produit composé exclusivement (hors conservateur) d'ingrédients naturels ou d'origine naturelle à plus de 96 %. Valeur limite UE (cat a) : 30g/l COV.  $COV \leq 2$  grs / litre. Lavable

UTILISATION RECOMMANDÉES : Murs et plafonds dûment imprimés.

CARACTÉRISTIQUES  
DU PRODUIT A 20°C :  
DENSITE :  $1.49 \pm 0.05$   
DILUTION : Eau  
EXTRAIT EN SEC EN POIDS : 63 %  $\pm$  2%  
VISCOSITE : 4000 Mn Pa Sec

CARACTERISTIQUES :  
SEC AU TOUCHER : 1heure  
RECOUVRABLE : 8 à 12h à 20°C en système deux couches.

RENDEMENT : de 7 à 10m<sup>2</sup>/L sur support lisse imprimé

CONSERVATION : 1 ans en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C ET < 30°C).

DESTINATION : **MAT CHANTIER** est recommandé pour l'application en intérieur sur tout type de support préalablement préparé (murs, plafonds, huisseries, plaque de plâtre, plâtre, béton, ciment, bois, brique, parpaing). En cas de doute du support et support neuf, appliquer une couche de **Primaire** ou dilué le produit de 5 à 15 % d'eau selon le support. Ne pas appliquer en dessous de 5°C ni en cas de fortes chaleurs.

HYGIENE ET SECURITE : Fiche de données de sécurité

CLASSIFICATION : AFNOR : Net 36005, Famille : 1, Classe : 2b

TECHNIC PRODCUTION  
4 RUE MAURICE HOLLANDE - 51100 REIMS - France  
Technic.pro@wanadoo.fr